

Bandas transportadoras de alta resistencia RPH3-200BXB-FR



Segmento industrial


Aeropuerto, Centros de distribución, Paquetería/ Transportes urgentes

Aplicaciones

Banda para acumulación, Banda de desvío, Pusher belt, Banda clasificadora

Características especiales

Resistente a la abrasión por ambas caras, Resistente al corte, Buena retención de la cinta, Gran resistencia a la abrasión, Gran resistencia, Elevada rigidez transversal, Resistencia al impacto, Antiruido



Construcción del producto/Diseño	
Lado de transporte (material)	Tejido RFL
Lado de transporte (superficie)	Tejido impregnado
Lado de transporte (propiedad)	No adhesivo
Lado de transporte (color)	Negro
Capa de tracción (material)	Bandas transportadoras y de procesamiento de poliéster
Número de tejidos	3
Cara de marcha/Lado de polea (material)	Tejido RFL
Cara de marcha/Lado de polea (superficie)	Tejido impregnado
Cara de marcha/Lado de polea (propiedad)	No adhesivo
Cara de marcha/Lado de polea (color)	Negro

Características del producto	
Propiedades antiestáticas	Sí
Inflamabilidad	In accordance with ISO 340
Calidad alimentaria (conformidad FDA)	No
Calidad alimentaria (conformidad EU)	No

Bandas transportadoras de alta resistencia RPH3-200BXB-FR



Datos técnicos			
Espesor de banda:	4.3 mm	0.17	Pulg.
Masa de la correa (peso de la correa)	4.7 kg/m ²	0.963	lb/sqft
Carga para 1 % de extensión (k1% estático) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181)	30 N/mm	168	lbf/in
Fuerza de tracción para 1 % de alargamiento después de la relajación (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155)	9.4 N/mm	54	lbf/in
Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)	-29 °C	-20	°F
Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)	82 °C	180	°F
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz de acero)	0.15	-	
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz engomada)	0.35	-	
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de acero decapado)	0.15	-	
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de resina fenólica)	0.30	-	
Coefficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de acero inoxidable)	0.15	-	
Ancho de fabricación sin empalme	1524 mm	60.00	Pulg.
Otros anchos de fabricación sin empalme por encargo	1829 mm	72	Pulg.
Otros anchos de fabricación sin empalme por encargo	1981 mm	78	Pulg.

Bandas transportadoras de alta resistencia RPH3-200BXB-FR



Propiedades del Empalme

Método de empalme	
Clipper #3HT	Método de empalme máster para aplicaciones standard
Clipper #1	Sistema de empalme alternativo

[Link to JDS:](#)

Método de empalme		Clipper #3HT	Clipper #1
Diámetro de la polea (mínimo)	mm <i>Pulg.</i>	89 <i>3.50</i>	89 <i>3.50</i>
Diámetro mínimo de la polea con contraflexión	mm <i>Pulg.</i>	89 <i>3.50</i>	89 <i>3.50</i>
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho	N/mm <i>lbf/in</i>	22 <i>128</i>	14 <i>82</i>
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho a máxima temperatura de trabajo	N/mm <i>lbf/in</i>	14 <i>78</i>	11 <i>63</i>
Mesa de apoyo		Sí	Sí
Rodillos soporte		Sí	Sí
Instalación de cinta cóncava		No	No
Instalaciones curvas, bandas curvilíneas		No	No
Barra de frente		No	No
Silencioso		Sí	Sí
Detector de metales		No	No

Cumple con los nuevos requerimientos funcionales de UPS

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Para estimar el diámetro mínimo de polea recomendado, se realizan ensayos limitados basados en una configuración estándar. Por favor, contacte con su representante Habasit para obtener soporte específico sobre aplicaciones no estándar, incluyendo, pero no exclusivamente, cuando se utilizan perfiles o tacos, o si la banda/correa trabaja cerca de los límites de temperatura indicados en este documento.

Bandas transportadoras de alta resistencia RPH3-200BXB-FR



Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

Modo de utilización/transporte

Acumulación, Desviación, Horizontal, Alimentación lateral, Carga lateral

Cálculos

Para muchas aplicaciones el cálculo no es necesario. Pero si lo requiere, por favor contacte con Habasit.

Recomendación

No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.3%

Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Protega las bandas de repuesto de la luz solar / radiación ultravioleta / polvo / suciedad. Check Link for Storage requirements: "<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

Sin peligros ni restricciones

Grupo	Bandas tejidas de goma
Subgrupo	Flame Retardant Belts
Número de artículo	H250000259

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACIONES DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."